



Märker

Oskar Märker Straße 24
86655 Harburg
Tel. : +49 (0)9080/8253
Fax : +49 (0)9080/8373

Märker Kalk GmbH
Labor Harburg

Werkzeugnis 2.2 / test report 2.2

DIN EN 10204

Produkt / product:

WFK Super 40

Charge / batch:

1461

Sieb-Rückstand 45 µm/
sieve residue 45 µm

M-% / wt%

0.07

Sieb-Rückstand 90 µm/
sieve residue 90 µm

M-% / wt%

0.01

Sieb-Rückstand 125 µm/
sieve residue 125 µm

M-% / wt%

0.00

CaO Gehalt / content

M-% / wt%

96.4

Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Kundenvereinbarungen entspricht.

We confirm that the goods comply with the customer agreements.

21.09.2023

Hr. Kiehnlein