

Portlandzement CEM I 42,5 N (st) (Fahrbahndeckenzement)

Märker Portlandzement CEM I 42,5 N (st) wird durch gemeinsame Vermahlung von Portlandzement-klinker und Sulfatträgern als Erstarrungsregler hergestellt. **Märker Portlandzement CEM I 42,5 N (st)** erfüllt die Anforderungen an Zement für Fahrbahndecken aus Beton der TL Beton –StB und kann somit als Fahrbahndeckenzement bezeichnet werden.

Eigenschaften: Normale Frühfestigkeit - Normale Nacherhärtung
Hohe Hydratationswärmeentwicklung
Zement mit geringem, wirksamen Alkaligehalt

Anwendung: Herstellung von

- Zement für die Herstellung von Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton– StB
- Beton, Stahlbeton und Spannbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,

empfohlene Druckfestigkeit: C8/10 bis C 30/37

Um die geforderten Frisch- und Festbetoneigenschaften zielsicher und wirtschaftlich zu erreichen, ist die Betonzusammensetzung rechtzeitig vor Betonierbeginn durch eine Erstprüfung festzulegen.

Mit allen Zementen nach DIN EN 197 mischbar, jedoch **nicht** mit Gips oder Gipsprodukten mischbar.

Verarbeitung: Um die Leistungsfähigkeit des Zementes auszunutzen und die Dauerhaftigkeit der damit hergestellten Betonbauteile zu gewährleisten, ist eine ausreichende Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3 zum Schutz vor zu schneller Austrocknung und Frost sicherzustellen.

Bei der Verarbeitung von Zement ist der Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden. Das Tragen von geeigneter Schutzkleidung ist vorgeschrieben.

Norm: Zement nach DIN EN 197-1

Qualitätskontrolle: werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung durch FIZ GmbH, Düsseldorf.

Lieferform: gesackt in 25 kg Säcken verfügbar in Harburg, lose in Silozügen, verfügbar in Harburg

Lagerung: Zement sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Loseware ist 2 Monate nach Lieferdatum und Sackware für 6 Monate ab Herstellungsdatum chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Festigkeitsentwicklung

Zeit in Tagen	Druckfestigkeit in MPa
1	ca. 9
2	ca. 21
7	ca. 36
28	ca. 55
56	ca. 63
90	ca. 68

Hydratationswärmeentwicklung

Zeit	Energie in J/g
1 h	10
4 h	17
8 h	33
1 d	140
2 d	210
4 d	250
7 d	290

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den aktuellen Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Verordnung 1907/2006. Alle in dieser Druckschrift gegebenen Informationen, Produktbeschreibungen sowie die Wiedergabe technischer Daten etc. erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung ist ausgeschlossen. Die in unseren Datenblättern angegebenen Werte sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen.

Stand 01/2025

Märker Zement GmbH, Oskar-Märker-Straße 24, 86655 Harburg

Telefon: 09080/8-0 **Telefax:** 09080/8335

E-Mail: Verkauf: verkauf@maerker-gruppe.de

Anwendungstechnik: anwendungstechnik@maerker-gruppe.de

Internet: www.maerker-gruppe.de